

QUICK-TAPE



DIE SELBSTKLEBENDE HARTSCHAUMPLATTE



Ermöglicht schnelle und vollflächige Verklebung zu Sandwichelement bei sofortiger Klebhaftung

Polystyrol-Hartschaum, extrudiert (XPS)

- ◆ Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035
- ◆ Rohdichte 35 kg/m³
- ◆ Druckfestigkeit 0.30 N/mm² nach DIN 53421
- ◆ Feuchtigkeitsbeständig
- ◆ Beidseitig mit einer Spezial-Haftklebefolie beschichtet
- ◆ Klebeflächen durch Silikonpapier geschützt

Spezial-Haftklebefolie

- ◆ Lösemittelfrei und umweltfreundlich
- ◆ Dauerelastisch mit hoher Anfangsklebkraft
- ◆ Witterungs- und alterungsbeständig

Format: 2380 x 1000 mm

Art.-Nr.	Dicke (mm)	U-Wert (W/m ² K)	Gewicht (kg/m ²)	Bestellmenge (mind 10 Stk. gesamt)
83-8900	17	1,460	0,7	
83-8901	20	1,289	0,8	
83-8903	22	1,195	0,9	
83-8904	24	1,114	0,9	
83-8906	26	1,044	1,0	
83-8907	28	0,982	1,0	
83-8908	30	0,927	1,1	
83-8909	40	0,724	1,4	

Weitere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage



VERARBEITUNGSRICHTLINIEN

Vor Nässe geschützt bei +18°C bis 25°C horizontal auf ebener Fläche bzw. Palette lagern (nicht länger als 12 Monate) | Einsatztemperatur: -50°C bis 75°C
Deckmaterialien von Staub, Fett, Öl und Trennmittel reinigen - Verarbeitung bei Raumtemperatur | Silikonschutzfolie erst unmittelbar vor Verklebung entfernen,
Deckmaterialien ausrichten und fügen. Danach mit mind. 2 bis 3 N/cm² etwa 30 bis 40 Sek. anpressen. | Aushärtezeit bei 20°C: ca. 48 Std.